

PRODUKTDATENBLATT

SikaCor® EG-1

LÖSEMITTELARME ZWISCHENBESCHICHTUNG AUF EPOXIDHARZBASIS

BESCHREIBUNG

SikaCor® EG-1 ist eine 2-komponentige, eisenglimmerhaltige Zwischenbeschichtung auf Epoxidharzbasis. Lösemittelarm nach Richtlinie des Verbands der Lackindustrie für Korrosionsschutz-und Beschichtungsstoffe (VdL-RL 04).

ANWENDUNG

SikaCor® EG-1 ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

SikaCor® EG-1 wird eingesetzt als mechanisch widerstandsfähige Zwischenbeschichtung für atmosphärisch belastete Oberflächen aus Stahl, feuerverzinktem Stahl, Spritzverzinkung, Edelstahl oder Aluminium. SikaCor® EG-1 ergibt in Kombination mit 2-K-Grundund Deckbeschichtungen ein mechanisch widerstandsfähiges, wasser- und chemikalienbeständiges Beschichtungssystem für langlebigen Korrosionsschutz bis C5 hoch, gemäß DIN EN ISO 12944-2.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Direkt auf feuer- und spritzverzinktem Stahl sowie Edelstahl und Aluminium einsetzbar
- Schichtdicken bis 120 μm pro Arbeitsgang
- Sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften
- Zähelastisch und hart, aber nicht spröde
- Weitgehend unempfindlich gegen Stoß und Schlag

PRÜFZEUGNISSE

- Zugelassen und überwacht nach TL/TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 87. Eine Ausführungsanweisung liegt vor.
- Für das Beschichten von verzinktem Stahl liegt ein Prüfzeugnis nach dem AGK Arbeitsblatt B1 vor.
- Zugelassen und überwacht nach RVS 15.05.11 und RVS 08.09.02 Systeme S1, S5, S6, S11, S13 und S16.

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	SikaCor® EG-1	30 kg, 15 kg und 3 kg netto	
	Sika® Verdünnung EG	25 l, 10 l und 3 l	
	SikaCor® Cleaner	160 l und 25 l	
Aussehen/Farbton	Grau ca. DB 701		
	Grau ca. DB 702, StoffNr. 687.12		
	Grau ca. DB 703, StoffNr. 687.13		
	Grün ca. DB 601, StoffNr. 687.14		
	Weiß		
	Geringe Farbtonabweichungen von den aufgeführten Farbtönen sind aus rohstoffbedingten Gründen unvermeidbar.		

PRODUKTDATENBLATT SikaCor® EG-1 August 2019, Version 06.01 020602000040000002

Lagerfähigkeit	3 Jahre	
Lagerbedingungen Nicht angebrochene Gebinde bei kühler und trockene		
Dichte	~1,6 kg/l	
Feststoffanteil	~60 % Volumen ~77 % Gewicht	

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Chemische Beständigkeit	Witterungseinflüsse, Wasser, Abwasser, Seewasser, Rauchgase, Tausalz, Säure- und Laugendämpfe, Öle, Fette und gegen kurzzeitige Einwirkung von Treibstoffen und Lösemittel.	
Thermische Beständigkeit	Trockene Hitze bis + 150°C, kurzzeitig bis + 180°C Feuchte Hitze bis ca. + 50°C Bei höheren Temperaturbelastungen bitten wir um Rückfrage.	

SYSTEMINFORMATIONEN

Sy	/stem	Stahl

Als Zwischenbeschichtung auf 2-K-Grundbeschichtungen der Sika Deutschland GmbH einsetzbar, z.B.:

- SikaCor® Zinc R
- SikaCor® Zinc R Rapid
- SikaCor® EG Phosphat
- SikaCor® EG Phosphat Rapid
- Sika Poxicolor® Primer HE NEU

Als Zwischenbeschichtung auf 1-K-Grundbeschichtung der Sika Deutschland GmbH einsetzbar:

■ SikaCor® Zinc ZS

Geeignete Deckbeschichtungen:

Vielseitig mit 1- und 2-komponentigen Produkten der Sika Deutschland

GmbH überarbeitbar

Verzinkte Flächen aller Art, Aluminium und Edelstahl:

1 × SikaCor® EG-1

1 × Deckbeschichtung (s. o.)

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Mischverhältnis		Komponente A : B	
	Gewichtsteile	90:10	
	Volumenteile	4,7:1	
Verdünnung	Sika® Verdünnung EG Bei Bedarf kann zur Korrektur der Verarbeitungsviskosität max. 5 % Sika® Verdünnung EG zugegeben werden.		
Materialverbrauch	Theoretischer Materialverbrauch/VOC ohne Verlust für mittlere Trockenschichtdicke (TFD) von:		
	Trockenschichtdicke	80 μm	
	Nassschichtdicke	135 μm	
	Verbrauch	~0,215 kg/m ²	
	VOC	~49 g/m ²	

schichtdicken bis 120 µm erreichbar.



Materialtemperatur	Mind. + 5°C	Mind. + 5°C		
Relative Luftfeuchtigkeit		Max. 85 %, außer die Objekttemperatur ist deutlich höher als die Taupunkttemperatur, Taupunkt beachten. Taupunktabstand ≥ 3 K.		
Oberflächentemperatur	Mind. + 5°C	Mind. + 5°C		
Verarbeitungszeit	Bei + 10°C	~12 h		
	Bei + 20°C	~8 h		
	Bei + 30°C	~5 h		
Trockengrad 6		Trockenschichtdicke 80 μm	(DIN EN ISO 9117-5)	
	+ 5°C nach	12 h	_	
	+ 10°C nach	9,5 h		
	+ 20°C nach	6 h		
	+ 40°C nach	75 min	<u>——</u>	
	+ 80°C nach	20 min	_	
Wartezeit zwischen den Arbeits	Max.: 4 Jahre	en von Trockengrad 6 zeiten bitten wir um Rücksprache		
	Vor dem nächsten <i>F</i> gen zu entfernen.	Vor dem nächsten Arbeitsgang sind die evtl. entstandenen Verunreinigungen zu entfernen.		
Trockenzeit	Wochen erreicht. Pi	Schlusstrockenzeit Die volle Härte ist je nach Schichtdicke und Temperatur innerhalb von 1 - 2 Wochen erreicht. Prüfungen am kompletten Beschichtungssystem sollten nur nach der endgültigen Aushärtung durchgeführt werden.		

VERARBEITUNGSANWEISUNG

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Stahl:

Strahlen im Vorbereitungsgrad Sa 2 % nach DIN EN ISO 12944-4.

Frei von Schmutz, Öl und Fett.

Verzinkter Stahl, Edelstahl und Aluminium:

Frei von Schmutz, Öl, Fett und Korrosionsprodukten. Bei dauernder Unterwasserbelastung und Kondenswasserbelastung Flächen leicht mit einem ferritfreien Strahlmittel anstrahlen (Sweep-Strahlen). Thermische Spritzverzinkungen müssen versiegelt und porenfrei sein.

Für die Reinigung verschmutzter Oberflächen aller Art wie z.B. Verzinkung oder beschichtete Flächen empfehlen wir SikaCor® Wash.

MISCHEN

Vor dem Mischen Komponente A maschinell aufrühren. Die Komponenten A+B vor der Verarbeitung im vorgeschriebenen Mischungsverhältnis vorsichtig zusammengegeben. Um Spritzer oder gar ein Überschwappen der Flüssigkeit zu verhindern, die Komponenten mit einem stufenlos verstellbaren elektrischen Rührgerät kurze Zeit mit geringer Drehzahl durchmischen. Anschließend die Rührgeschwindigkeit zur intensiven Vermischung auf maximal 300 U/min steigern. Die Mischdauer beträgt mindestens 3 Minuten und ist erst dann beendet, wenn eine homogene Mischung vorliegt. Gemischtes Material in ein sauberes

Gefäß umfüllen (umtopfen), und nochmals kurz, wie oben beschrieben, durchmischen. Beim Mischen und Umtopfen der Produkte müssen geeignete Schutzhandschuhe, eine Gummischürze, Langarmhemd, Arbeitshose und eine dichtschließende Schutzbrille/Gesichtsschutz getragen werden.

VERARBEITUNG

Die angegebene Trockenschichtdicke wird mit dem Airless-Spritzverfahren erreicht. Das Erlangen einer einheitlichen Schichtdicke sowie gleichmäßiger Optik ist vom Applikationsverfahren abhängig. Im Allgemeinen führt das Spritzverfahren zum besten Ergebnis. Die Zugabe von Lösemittel reduziert die Standfestigkeit und die Trockenschichtdicke. Im Streich- oder Rollverfahren sind für die geforderte Schichtdicke je nach Konstruktion, örtlichen Gegebenheiten und Farbton ggfs. weitere Arbeitsgänge vorzusehen. Zweckmäßigerweise ist vor dem Beginn der Beschichtungsarbeiten mittels einer Probefläche vor Ort zu prüfen, ob das gewählte Applikationsverfahren mit dem vereinbarten Produkt im Ergebnis den Erfordernissen entspricht.

Streichen oder Rollen

Konventionelles Hochdruckspritzverfahren:

- Düse 1,5 2,5 mm
- Druck 3 5 bar
- Unbedingt einen Öl- und Wasserabscheider verwenden



Airless-Spritzen:

- Spritzdruck mind. 180 bar
- Düse 0,38 0,53 mm
- Spritzwinkel 40° 80°

GERÄTEREINIGUNG

SikaCor® Cleaner

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND AR-BEITSSCHUTZ

Für Informationen und Beratung über die sichere Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt (SDB) verwenden, in dem physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthalten sind. Weitere Hinweise und Infodatenblätter zur Produktsicherheit und Entsorgung finden Sie im Internet unter www.sika.de.

GISCODE: RE70

Diese Codierung ermöglicht es, auf den Serviceseiten der BG Bau (www.gisbau.de) weitere Informationen sowie Hilfestellungen zum Erstellen von Betriebsanweisungen (WINGIS-online) zu erhalten.

Hautkontakt mit Epoxidharzen kann zu Allergien führen!

Beim Umgang mit Epoxidharzen ist der direkte Hautkontakt unbedingt zu vermeiden! Zur Auswahl einer geeigneten Schutzausrüstung stellen wir Ihnen unter www.sika.de unsere Infodatenblätter 7510 "Allgemeine Hinweise zum Arbeitsschutz" und 7511 "Allgemeine Hinweise zum Tragen von Schutzhandschuhen" zur Verfügung.

RICHTLINIE 2004/42/EG - BEGRENZUNG DER VOC-EMISSIONEN

Der in der EU-Richtlinie 2004/42/EG erlaubte maximale Gehalt an VOC (Produktkategorie IIA / j, Typ Lb) beträgt im gebrauchsfertigen Zustand 500 g/l (Limit 2010).

Der maximale Gehalt von SikaCor® EG-1 im gebrauchsfertigen Zustand ist < 500 g/l VOC.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer-. und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH

Industrial Coatings Rieter Tal D-71665 Vaihingen / Enz Telefon: +49 (0) 7042 109-0 industrial-coatings@de.sika.com www.sika.de



4/4



PRODUKTDATENBLATT SikaCor® EG-1 August 2019, Version 06.01 020602000040000002 SikaCorEG-1-de-DE-(08-2019)-6-1.pdf

