

decotric Fein-Makulatur

Die ideale Vorbereitung für Tapezierarbeiten auf rauen Untergründen.

Anwendungsbereich:	<i>decotric Fein-Makulatur</i> ist anwendbar auf allen mineralischen Untergründen wie Gipsputz, Kalk- und Zementputz, Beton u. ä. Mit <i>decotric Fein-Makulatur</i> erhält man glatte, neutrale, leicht saugfähige Untergründe für nachfolgende Tapezierarbeiten.	
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	Holzfasern, Verdickungsmittel
	Schüttgewicht:	0,46 g/cm ³
	pH-Wert:	ca. 8
	Ansatzverhältnis:	Streichmakulatur: 500 g Pulver auf 3 l Wasser Spachtelmaku.: 500 g Pulver auf 2 - 2,5 l Wasser Spritzmakulatur: 500 g Pulver auf 4 l Wasser
	Verbrauch:	500 g Pulver reichen für ca. 10 m ²
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u.ä.) sein. Sandende und kreidende Untergründe mit <i>decotric Tiefengrund LF</i> grundieren. Risse und Löcher mit <i>decomur Super-Haftspachtel</i> oder mit <i>decofill innen</i> ausbessern.	
Verarbeitung:	Klares, kaltes Wasser in ein sauberes Gefäß füllen, <i>decotric Fein-Makulatur</i> unter Rühren einrieseln lassen und kurze Zeit weiterrühren. Ansatz ca. 30 Minuten quellen lassen und dann nochmals gut durchrühren. Die angesetzte Masse mit einer Bürste oder einem Spachtel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen und vollständig durchtrocknen lassen. Bei Bedarf können die Flächen vor dem Tapezieren nachgeschliffen werden. <i>decotric Fein-Makulatur</i> kann mit handelsüblichen Airless-Geräten verarbeitet werden. In diesem Fall ist die Wassermenge auf 4 l pro 500 g Zell-Makulatur zu erhöhen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.	
Lagerung:	Trocken lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!	
Artikel-Nr.:	104	
Gebindegrößen:	Faltschachtel	à 500 g
	Faltschachtel	à 1 kg
	Papiersack	à 5 kg
	Papiersack	à 15 kg