Wohnfarbe

DIMENSA Wohnfarbe ist eine wasserverdünnbare, emissionsarme und lösungsmittelfreie Kunstharz-Dispersionsfarbe für Wand- und Deckenflächen. Geprüfte Qualität.

▲ weiß, abtönbar mit Volltonfarben, für innen
▲ stumpfmatt, hochdeckend, waschbeständig

Produkteinstufung nach DIN EN 13 300:

Nassabrieb:	Klasse 3
Kontrastverhältnis:	Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m^2/l
Glanzgrad:	stumpfmatt
Maximale Korngröße:	fein

Anwendungsbereich:

Auf Beton, Mauerwerk, Zement- und Kalkputz, Gipsuntergründen (z.B. Gipskartonplatten), Gipsputz, Faserzementplatten sowie tragfähigen und haftfesten Dispersionsputzen und -farbanstrichen. Auf Rauhfaser- und sonstigen haftfesten Tapeten im Innenbereich.

Inhaltstoffe (Produktdeklaration nach VdL – RL 01):

Vinylacetat/Ethylen-Dispersion, Titandioxid, Silikate, Calciumcarbonat, Wasser, Additive

Enthält Konservierungsmittel: Methylisothiazolinone/Benzoisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 0341/44655-0

Bindemittel:

Kunstharz-Dispersion

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeanstrich vornehmen.

Verarbeitung:

DIMENSA Wohnfarbe als Voranstrich bis ca. 5% mit Wasser verdünnen; als Schlussanstrich unverdünnt verarbeiten. Abtönbar mit geeigneten Dispersions-, Vollton- und Abtönfarben.

1. Vor Gebrauch aufrühren.
2. Auftrag mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten – auch im Airless-Verfahren – möglich.
3. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser unter Zusatz von Seife bzw. Spülmittel reinigen.

Verbrauch:

Rauhfaser/feines Putzkorn	► ab 150 ml/m²
auf mittlerem Putzkorn	► ab 170 ml/m²

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Überstreichbar:

nach ca. 5 Stunden

Wichtige Hinweise:

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen. Frei von foggingaktiven Substanzen.

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20//M-DF01

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
(Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010)
VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Mindestens haltbar bis: 5 Jahre ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

182017	110	x	2,5 l	PE-Eimer
182024	64	x	5,0 l	PE-Eimer
182031	40	x	10,0 l	PE-Eimer