

Farbzusatz D111 FA

Fungizider Farbzusatz gegen Algen- und Pilzbefall.
Für den Außenbereich.



Werkstoff

Anwendungsbereich	düfa Farbzusatz D 111 FA* ist ein spezieller Farbzusatz zur nachträglichen fungiziden und algiziden Ausrüstung von allen düfa Fassadenfarben und -putzen auf Silicon- und Dispersionsbasis im Außenbereich. Durch den Zusatz wird eine zuverlässige und lang anhaltende Schutzwirkung gegen das Wachstum von Algen und Pilzen erreicht.
Eigenschaften	Hoch konzentriert. Für langanhaltende Schutzwirkung
Farbton	Transparent.
Dichte	Ca. 1,0 g/cm ³
Werkstofftyp	Mikrobiozide Wirkstoffkombination
Wirkstoff	14,4 g/kg 2-Octyl-2H-isothiazolin-3-on
Produkt-Code	Gemischt mit Dispersionsfarben M-DF01F bzw. M-DF02F
Gebindegrößen	250ml

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fettfrei und frei von Verunreinigungen sowie trennend wirkenden Substanzen wie z.B. Algen, Moose, Harze, Wachse, Öle, etc. sein. Den Untergrund je nach Erfordernis wie folgt vorbehandeln:
Altanstriche	Lose, blätternde und gerissene Altanstriche restlos entfernen. Gut haftende Altanstriche leicht anschleifen. Auf Überstreichbarkeit bzw. Verträglichkeit mit dem Neuanstrich prüfen.



Flächen mit Algen- oder Pilzbefall	Befall gründlich entfernen, durchwaschen und gut trocknen lassen. Mit düfa Sanierlösung, D113 FA* einstreichen und 24 Stunden trocknen lassen.
Zugabe	düfa Farbzusatz D 111 FA* vor der Zugabe gründlich aufschütteln und in vorgegebener Dosierung (Mischungsverhältnis) der Dispersionsfarbe oder dem Putzmaterial zugeben. Manuell kräftig in den Beschichtungsstoff einrühren. Der Einsatz eines handelsüblichen Rührwerks ist vorteilhaft.
Mischungsverhältnis	Bei Dispersions- und Siliconfarben: 250ml je 10 l Gebinde Bei Putzen: 250 ml je 25kg Gebinde Nur in vorgegebener Dosierung zugeben. Keine andersartigen Materialien zugeben oder untermischen.
Werkzeugempfehlung	Richtet sich nach der zu verarbeitenden Farbe oder Putz.
Verarbeitungstemperatur	Richtet sich nach der zu verarbeitenden Farbe oder Putz.
Trockenzeit	Richtet sich nach der zu verarbeitenden Farbe oder Putz.

Hinweise

*	Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Sicherheitsratschläge	Reizend. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/ Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise entsorgt werden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
Weitere Hinweise	Es handelt sich um ein Produkt, das mit speziellen Wirkstoffen gegen Pilz- und Algenbildung an Fassaden ausgestattet ist. Dieses Depot an Wirkstoffen bietet einen lang anhaltenden, jedoch zeitlich begrenzten Schutz, dessen Wirksamkeitsdauer von Objektbedingungen, wie z.B. der Stärke des Befalls und der Feuchtebelastung, abhängt. Deshalb ist ein dauerhaftes Verhindern von Pilz- und Algenbewuchs nicht möglich.
BAuA	BAuA Reg.-Nr. N-43140
Lagerung	Stets verschlossen. Kühl, trocken und frostfrei lagern.
Entsorgung	Flüssige Materialreste und ungereinigte Verpackungen bei der Sammelstelle für Sonderabfälle abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 070699. Restentleerte Verpackungen können dem Recycling zugeführt werden.



Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 0800/ 63333782

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 0800/ 63333782
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.duefa.de

Technische Information Stand 03/2014