



Isolier-Deckfarbe

Isolieranstrich gegen Rauch-, Nikotin- und Russflecken.

Für den Innenbereich



Produktinformation

Anwendungsbereich	düfa Isolier-Deckfarbe ist ein lösemittelhaltiges Spezialprodukt zum Isolieren von Rauch-, Nikotin-, Teer-, Ruß- und Wasserflecken sowie zum Überdecken von Bitumen- und Carbolineum-Anstrichen. Für isolierende Anstriche auf allem im Innenbereich vorkommenden Untergründen wie Putz, Beton, Mauerwerk, Raufaser-, Papier- und Glasfasertapeeten, Gipskartonplatten sowie zum Überstreichen intakter Altanstriche.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lösemittelhaltig ▪ Für innen ▪ Schnell trocknend ▪ Hohe Deckkraft ▪ Hohe Isolierwirkung ▪ Mit allen düfa Dispersionsfarben und düfa Lacken überstreichbar. ▪
Farbton	Weiß
Glanzgrad	Matt
Dichte	Ca. 1,4 g/cm ³
Bindemittelart	Naturharz
Inhaltsstoffe	Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel: Naturharz (Manila Kopal), Alkohol, Titandioxid, Gips, Additive.
Produkt-Code	M-GP05
Gebindegrößen	375 ml, 750 ml

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fettfrei und frei von Verunreinigungen sowie trennend wirkenden Substanzen wie z.B. Wachse, Öle, etc. sein. Den Untergrund je nach Erfordernis wie folgt vorbehandeln:
Altanstriche	Lose, blätternde und gerissene Altanstriche restlos entfernen. Gut haftende Altanstriche leicht anschleifen. Auf Überstreichbarkeit bzw. Verträglichkeit mit dem Neuanstrich prüfen. Ggf. Klebebandtest und Anstrichtest durchführen. Siehe BFS-Merkblatt Nr.20.
Grundanstrich	Vor Gebrauch gut aufrühren. Um eine zuverlässige Isolierung zu erzielen, sind zwei unverdünnte Anstriche notwendig. Der zweite Auftrag sollte dabei quer zum ersten Anstrich durchgeführt werden. Auf geschlossene, porendichte Fläche achten. düfa Isolier-Deckfarbe kann gestrichen und gerollt werden.
Schlussanstrich	Mit allen düfa Dispersionsfarben und düfa Lacken überstreichbar.
Werkzeugempfehlung	Für die Pinselverarbeitung spezielle Naturborsten- bzw. Chinaborsten-Pinsel einsetzen. Auf größeren Flächen den Lack mit einer feinporigen Schaumstoffrolle auftragen.
Verdünnung	düfa Isolier-Deckfarbe ist verarbeitungsfähig eingestellt. Unverdünnt verarbeiten.
Verarbeitungstemperatur	Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.
Trockenzeit	Bei + 20°C und max. 60% rel. Luftfeuchte oberflächentrocken nach ca. 1 Stunde. überstreichbar nach ca. 6 Stunden. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.
Verbrauch	Ca. 125 ml/m ² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.
Reinigen der Werkzeuge	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit düfa Nitro-Universal-Verdünnern oder düfa Pinselreiniger reinigen.

Hinweise

Sicherheitsratschläge	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
VOC-Sicherheitshinweis	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/g): 350 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 350 g/l VOC.

Technisches Merkblatt



Lagerung	Stets verschlossen. Kühl, trocken und frostfrei lagern.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080111.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00800/ 63333782.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00800/ 63333782
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.duefa.de

Technische Information Stand 10/2011