TREFF

PARKETT
KLEBER

HEI-DE GmbH
D-32457 Porta Westfalica
Z-155.20-478

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Hart elastischer Klebstoff für alle gängigen Parkettarten

Anwendung:
Einkomponentiger, wasserfreier Klebstoff zur Klebung von Parkett mit Nut/Feder-Systemen auf hinreichend tragfähige, ebene und weichmacherbeständige Untergründe. Nicht einsetzen zur Klebung von Holzpflaster, Mosaik- oder Hochkantlamellenparkett.

Eigenschaften:
- absorbiert Schubspannungen
- einkomponentig
- direkte Klebung auf den meisten Untergründen möglich
- geeignet auf Warmwasser-Fußbodenheizungen
- EC 1 PLUS R/Sehr emissionsarm, reguliert
- GISCODE RS 10/Lösemittelfrei, methoxysilanhaltig

Vorbereitung des Untergrundes:
Untergründe müssen den Anforderungen der ATV DIN 18356 „Parkettarbeiten“ entsprechen und insbesondere sauber, fest, trocken, formstabil, riss- und trennmittelfrei sein. Vor Klebungen auf Gussasphaltestrichen oder anderen weichmacherempfindlichen Untergründen grundsätzlich eine Reaktionsharzgrundierung einsetzen oder mit TREFF Gipsspachtelmasse mind. 2 mm spachteln. Dichte, glatte Untergründe grundreinigen und anschleifen.

Verarbeitung:
Je nach Parkettart und -dimension Klebstoff mit Zahnspachtel B11 oder B15 gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Nur soviel Klebstoff auftragen, wie innerhalb der offenen Zeit belegt werden kann. Klebstoffeintrag in Parkettfugen sowie Kantenverleimungen vermeiden. Mind. 10 mm Wandabstand einhalten. Abstandskeile sofort nach der Verlegung entfernen. Begehen der Parkettfläche innerhalb der ersten 24 Std. vermeiden.

Wichtige Hinweise:
- Fußbodenverlegearbeiten nicht unter 15 °C Bodentemperatur und über 75 % relativer Luftfeuchte durchführen.
- Hohe Luftfeuchtigkeiten verkürzen die Einlegezeiten.
- Frische Klebstoffflecken sofort mit feuchtem Tuch entfernen.
- Angegebene Trocknungszeiten einhalten.
- Gebinde nach Anbruch luftdicht verschließen und rasch aufbrauchen.
- Lagerbedingungen: kühl und trocken.
- Vor Frost schützen!

Die Trocknungszeit ist von Temperatur, und relativer Luftfeuchtigkeit abhängig. Mit steigender Temperatur und steigender Luftfeuchtigkeit wird sie verkürzt, bei entgegengesetzten Klimaveränderungen dagegen verlängert.

Folgende Merkblätter sind zu beachten:
- „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen – Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat) und Parkett“ des BEB Bundesverband Estrich und Belag e.V.
- Verlegerichtlinien der Parkettherstellers
- Technische Merkblätter weiterer TREFF Produkte

Technische Daten:

Gebindeart:	Kunststoff-Eimer
Liefergröße:	16 kg
Einlegezeit:	ca. 30 bis 45 Min.
Belastbar nach:	ca. 24 Stunden
Oberflächenbehandlung:	frühestens nach 24 Stunden, auf dichten Untergründen nach 48 Stunden*
Temperaturbeständigkeit:	Temperaturbeständigkeit für Transport und Lagerung 0 °C bis 50 °C
Lagerfähigkeit:	6 Monate – kühl und trocken lagern

* Vorstehende Zeitangaben werden bei Normalklima (23° C/50 % rel. Luftfeuchtigkeit) erzielt. Bei anderen Klimabedingungen tritt eine Verkürzung/Verlängerung der Abbindung und Trocknung ein.

Verbrauch:

Einsatzbereich:	Zahnung:	Verbrauch:
Mehrschicht-/Stab-/Fertigparkett bis 1200 mm Länge	B11	ca. 1000 g/m²
Größere Formate (z.B. Massivholz und Mehrschicht-/Fertigparkettdielen	B15	ca. 1200 g/m²

Produktsicherheit:
- Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen – Zulassungs-Nr.: Z...
- EC 1 PLUS R/Sehr emissionsarm, reguliert
- GISCODE RS 10 – Lösemittelfreier, methoxysilanhaltiger Parkettklebstoff

Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir z.B. wegen der Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Parkettarten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen.

Entsorgung:
Verpackung nur restentleert zur Wiederverwertung geben. Ausgehärtete Produktreste als hausmüllähnlichen Gewerbeabfall – Baustellenabfall entsorgen. Nicht ausgehärtete Produktreste sind der Schadstoffsammlung zuzuführen. Produkt darf nicht in Gewässer, Abwasser oder Erdreich gelangen. Die europäischen Abfallschlüsselnummern (EAK) können beim Hersteller erfragt werden.

HEI-DE GmbH.
Oehrkstraße 1 • 32457 Porta Westfalica • Telefon: 0 57 31 / 76 50