



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM CONTACT-PLUS-GROB

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

KEIM Contact-Plus-Grob ist eine schlämmende, faserarmierte Renovier-Grundbeschichtung auf Silikatbasis mit Reinacrylat-Zusatz, Glasfasern und hochwertigen Füllstoffen in ausgewogenen Korngrößen und Kornformen. KEIM Contact-Plus-Grob ist zur Rissverschlämmung und Egalisierung hervorragend geeignet.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Mit KEIM Contact-Plus-Grob werden tragfähige, organisch gebundene Altbeschichtungen überbrückend für KEIM Dispersions-Silikatfarben aufbereitet. Ausgenommen sind plastoelastische sowie verseifungsanfällige (z.B. bestimmte Ölfarben) Altbeschichtungen. Auf mineralischen Untergründen oder organischen Altbeschichtungen zeigt KEIM Contact-Plus-Grob durch die ausgewählten Faseranteile und Füllstoffe eine optimale rissüberbrückende und verschlammende Wirkung (für feine Risse bis 1,0 mm). Mit KEIM Contact-Plus-Grob werden vorhandene unterschiedliche Oberflächenstrukturen angeglichen.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Haftbrücke zwischen organischem Altuntergrund und Folgeanstrichen mit KEIM Dispersionsilikatfarben
- rissverschlammend (bis max 1 mm Rissbreite)
- faserarmiert
- strukturengleichend
- nicht filmbildend
- UV-beständig
- nicht brennbar

Materialkenndaten:

- Spezifisches Gewicht: ca. 1,6 - 1,8 g/cm³
- Dampfdiffusionswiderstand: $s_d = 0,02$ m
- Max. Korngröße: 1 mm
- pH-Wert: ca. 11

Farbton:

weiß

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Lose Teile von organisch gebundenen

Altbeschichtungen sowie Verschmutzungen sind entweder mit mechanischen Verfahren oder mit Wasserdruckstrahlen zu entfernen. Fehlstellen mit KEIM Spachtel oder KEIM Concretal-Feinspachtel ausbessern. Dort, wo gespachtelt werden soll, ist die Altbeschichtung restlos zu entfernen.

Verarbeitung:

KEIM Contact-Plus-Grob auf nicht saugendem Untergrund grundsätzlich unverdünnt mit der Bürste gleichmäßig im Kreuzgang auftragen.

Auf saugenden Untergründen kann nach Bedarf mit bis zu 10% (25 kg und 2,5 Liter Verdünnung) KEIM Fixativ, KEIM Spezial-Fixativ oder KEIM Concretal-Fixativ verdünnt werden.

Folgeanstriche:

KEIM Contact-Plus-Grob muss immer mit zwei Folgeanstrichen, z. B. mit KEIM Granital oder KEIM Concretal-W überstrichen werden, z. B.:

Zwischenanstrich:

mit verdünntem Granital (max. 2 l KEIM Spezial-Fixativ pro 10 kg)

Schlussanstrich:

mit KEIM Granital, unverdünnt.

KEIM Contact-Plus-Grob kann mit KEIM Granital, KEIM Concretal-W oder KEIM Farbkonzentraten bis zu 10% Zugabemenge abgetönt werden.

Verarbeitungsbedingungen:

Umluft und Untergrundtemperatur $> + 5^\circ\text{C}$. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf sonnenaufgeheizten Untergründen verarbeiten. Anstrichflächen während und nach der Verarbeitung vor direkter Sonne, Wind und Regen schützen.

Trockenzeiten:

Zwischen den Anstrichen ist eine Trockenzeit von mind. 12 Stunden einzuhalten.

Verbrauch:

Auf glattem, nicht saugendem Untergrund für einen Schlämmanstrich: ca. 0,5 kg KEIM Contact-Plus-Grob
Auf glattem, saugendem Untergrund: ca. 0,6 kg KEIM Contact-Plus-Grob

Die angegebene Verbrauchszahl ist ein Richtwert, abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes und der Verarbeitungsart. Exakte Verbrauchswerte können nur am Objekt, durch Anlegen von Musterflächen ermittelt werden.



Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit viel Wasser reinigen.

5. LIEFERFORM

5 kg und 25 kg Gebinde

6. LAGERUNG

Bei verschlossenem Gebinde und kühler, aber frostfreier Lagerung ca. 12 Monate lagerfähig.

7. ENTSORGUNG

EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

8. SICHERHEITSHINWEISE

Giscode: BSW10

Das mineralische Bindemittel wirkt alkalisch. Nicht zu behandelnde Flächen (z. B. Glas, Naturstein, Keramik, Holz etc.) durch entsprechende Maßnahmen schützen. Spritzer auf Umgebungsflächen oder Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser anzulösen und zu entfernen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbeüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 (0)821 4802-0 / Fax +49 (0)821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676-0 / Fax +49 (0)35456 676-38
www.keim.com/info@keimfarben.de