Technisches Merkblatt

Aqua Seidenglanzlack Metallic Base M

Stand: 01.08.2017

Marktbezeichnung	**Aqua Seidenglanzlack Metallic Base M**
Art des Werkstoffes	Seidenglänzendes, wasseremulgiertes Reinacrylat. PU-vergütet mit metallischer Oberflächenwirkung
Anwendungsbereich	Für innen und außen. Auf strukturierten und glatten Untergründen geeignet
Farbton	70 Standard-Metallictöne, in Anlehnung an RAL E2 EFFEKT-Kollektion. 15 DB Farbtöne, ca. RAL 9006, 9007
Glanzgrad	Seidenglänzend
Bindemittelbasis	PU-Reinacrylat
Spez. Gewicht	Ca. 1,05 +/- 0,2
Eigenschaften	Wetterbeständig, geruchsarm, umweltfreundlich, wasserdampfdiffusionfähig, blockfest, weichmacherfrei, desinfektionsmittelbeständig gemäß Gutachten, PU-vergütet
Geeignete Abtönpaste	Tönbar über ZERO MiX
Trockenzeit	Nach 30 Minuten staubtrocken. Nach 4 - 6 Stunden überstreichbar, bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit
Verdünnung	Wasser
Verarbeitungsart	Streichen, rollen, spritzen - mit geeignetem Spritzgerät
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 8 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch	Ca. 80 ml/m². Genaue Ergebnisse sind am Objekt zu ermitteln
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung	650 ml, 2,2 l Gebinde
Systemaufbau	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363 Der Untergrund muss gleichmäßig weiß deckend mit ZERO Streichputz, ZERO Haftgrund WP, ZERO Intermatt Isolier- und Haftprimer oder Aqua Isogrund vorbehandelt werden. Technische Merkblätter beachten!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ● Bleichstraße 57-58 ● 32545 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 31 / 98 87-0 ● Fax 0 57 31 / 98 87-671 ● info@zero-lack.de ● www.zero-lack.de

Aqua Seidenglanzlack Metallic Base M

Stand: 01.08.2017

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, sauber und tragfähig sein. Alte, blätternde Anstriche müssen restlos entfernt werden. Intakte Anstrichflächen bis zur völligen Mattigkeit anschleifen. Schmutz, Fett und Schleifstaub restlos entfernen.
Eisen- und Stahloberflächen mit geeigneten Korrosionsschutzanstrichen vorbehandeln. Schadhaftes Holz auswechseln. Holzoberflächen müssen sauber geschliffen werden. Neue Nadelhölzer im Außenbereich mit ZERO Aqua Holzschutzgrund imprägnieren und mit ZERO Intermatt Isolier- und Haftprimer oder mit ZERO Isogrund gegen Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen isolieren

Anstrichaufbau

Vorbereitete Untergründe 2 - 3 x mit ZERO Aqua Seidenglanzlack im Metallicfarbton streichen. Die Metallic-Farbtöne sollten auf strukturierten Flächen verwendet werden. Glatte, feinstrukturierte Untergründe können bei der Bearbeitung mit ZERO Aqua Seidenglanzlack Metallic Wolkigkeit und Walzenspuren aufweisen. Auf glatten Untergründen können im Rollauftrag dekorative Oberflächen erzielt werden, wenn die nasse Farbe mit einer Ovalbürste im Kreuzschlag verschlichtet wird. Wir empfehlen das Anlegen von Musterflächen. Gleichmäßige, wolkenfreie Metallic-Effektlackierungen werden mit geeigneten Spritzgeräten, wie z.B. Wagner FinishControl FC 5000 und FC 3500, erstellt

EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt

Kategorie: dWb-130 g/l (2010), dieses Produkt enthält ≤ 130 g/l VOC

Anmerkungen

In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Lackierungen nicht in Kontakt mit weichmacherhaltigen Kunststoffen, z.B. Dichtprofilen und Dichtstoffen, z.B. im Fensterbereich, bringen.

Verschiedene Holzarten, besonders Laubhölzer, können aufgrund natürlicher Holzinhaltsstoffe bei der Verwendung von wasserbasierenden Anstrichmitteln zu Verfärbungen führen.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ● Bleichstraße 57-58 ● 32545 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 31 / 98 87-0 ● Fax 0 57 31 / 98 87-671 ● info@zero-lack.de ● www.zero-lack.de